



0099

ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A., Alda. Urquijo, 10, 1º dcha, 48008 Bilbao
CANTERA GALDAMES

04

02-CPR-2013/07/01

EN 13242:2003

GD 05 Producto AC-T-0/32-C

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Forma de las partículas	Fl_{20}	(<i>Fl</i>)
Tamaño de las partículas	$0/25$	(<i>d/D</i>)
Densidad de partículas	$G_A \ 75$	(<i>Mg/m³</i>)
Limpieza	$2,54$	
Contenido en finos	f_5	(%)
Calidad de los finos	≥ 50	(EA-UNE-EN 933-8)
	≤ 10	(AM)
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	$C_{90/3}$	(<i>C</i>)
Resistencia a la fragmentación	$LA_{25} *^{(1)}$	(<i>LA</i>)
Estabilidad en volumen	NPD	(<i>V</i>)
Absorción de agua	$WA_{24} \ 1$	(%)
Composición/contenido:		
Sulfatos solubles en ácido	$AS_{0,2} *^{(1)}$	(<i>AS</i>)
Azufre total	$S_1 *^{(1)}$	(% <i>S</i>)
Materia orgánica	No contiene	
Resistencia al desgaste	$M_{DE} 20 *^{(2)}$	(<i>M_{DE}</i>)
Liberación de metales pesados	NPD	
Liberación de otras sustancias peligrosas	NPD	
Durabilidad frente al hielo y deshielo	SM_{18}	(<i>SM</i>)

NPD: Prestación no determinada / NR: Prestación no requerida

1 (*) Determinado en la fracción 8/22 (Característica Intrínseca al árido)