



0099

ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A, Alda. Urquijo, 10, 1º dcha, 48008 Bilbao  
CANTERA ERRIGOITI

04

03-CPR-2013/07/01

EN 13242:2003

RI 06 Producto AC-T-0/40-B

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

|  |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------|
| Forma de las partículas                      | $Fl_{35}$                  | (Fl)                 |
| Tamaño de las partículas                     | 0/40 <sup>(*)</sup>        | (d/D)                |
| Densidad de partículas                       | $G_A 85$                   | (Mg/m <sup>3</sup> ) |
| Limpieza                                     | 2,75                       |                      |
| Contenido en finos                           | $f_3$                      | (%)                  |
| Porcentaje de caras trituradas o fracturadas | $C_{90/3}$                 | (C)                  |
| Resistencia a la fragmentación               | $LA_{25}$ <sup>(*)</sup>   | (LA)                 |
| Estabilidad en volumen                       | NPD                        | (V)                  |
| Absorción de agua                            | $WA_{24} 2$                | (WA)                 |
| Composición/contenido:                       |                            |                      |
| Cloruros                                     | ≤ 0,01                     | (% Cl)               |
| Sulfatos solubles en ácido                   | $AS_{0,2}$                 | (AS)                 |
| Azufre total                                 | $S_1$                      | (% S)                |
| Materia orgánica                             | No contiene                |                      |
| Resistencia al desgaste                      | $M_{DE} 25$ <sup>(*)</sup> | (M <sub>DE</sub> )   |
| Liberación de metales pesados                | NPD                        |                      |
| Liberación de otras sustancias peligrosas    | NPD                        |                      |
| Durabilidad frente al hielo y deshielo       | $SM_{18}$                  | (SM)                 |

NPD: Prestación no determinada / NR: Prestación no requerida

(\*) Granulometría típica:

| AC-0/40-T-B |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Tamiz (mm)  | Porcentaje que pasa (en masa) |
| 40          | 100                           |
| 20          | 70,2                          |
| 0,063       | 0,6                           |

(\*) Determinado en la fracción 10/20 (Característica Intrínseca al árido)