

MARCADO CE 0099/CPR/A60/0066																	
PRODUCTO	USOS*					Equival. Arena	Azul de Metileno	Índice de Lajas	Los Angeles	CPA	Cloruros	Azufre Total	Sulfatos Solubles	Absorción Agua	ESCOLLERA		
	BA	HO	MB	CG	ES										Forma	Tamaño	Resistencia
AG-T-4/12-B (LA20)		X	X	X				Fl ₂₀	LA ₂₀	≥ 50	≤ 0,01	≤ 1	≤ 0,2	≤ 2			
AG-T-10/20-B (LA20)		X	X	X			≥ 55										
AG-T-4/12-B (LA25)		X	X	X			≥ 50		LA ₂₅	≥ 55							
AG-T-10/20-B (LA25)		X	X	X													
AG-T-16/32-B		X	X	X													
AC-T-0/40-B				X			Fl ₃₅										
ESCOLLERA					X										LTO	HMB 1000/3000	cs 80
AF-T-0/5-B	SIN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																
AG-T-32/63-B																	
AC-T-0/32-B																	
AG-T-40/300-B																	
PIEDRA EN RAMA																	
MANPOSTERIA																	
ESCOMBRO																	

BA. Balasto UNE-EN 13450

HO. Hormigón UNE-EN 12620

MB. Mezclas Bituminosas UNE-EN 13043

CG. Capas granulares UNE-EN 13242

ES. Escollera UNE-EN 13383-1:2003/AC 2004