



## BIZKOR RASEO



Mortero seco fabricado según norma UNE EN 998-1 GP CSIII

### APLICACIONES

- Enlucidos y raseos manuales sobre soportes de bloque de hormigón, fábrica de ladrillo, etc.
- Puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores (versión hidrófugo).
- Admite posterior acabado con alicatados, pinturas, etc.



## GAMA

- Resistencias: CS III
- Mortero hidrófugo (W1).
- Colores: Gris

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Los soportes deben ser resistentes, estables y estar limpios de polvo, restos de pinturas, restos de productos orgánicos, yesos antiguos, etc.
- No aplicarse sobre soportes envejecidos o con riesgo de disgregación, sin aplicar un tratamiento previo.
- En condiciones de calor, viento o soportes de elevada absorción, conviene humedecer el soporte, o aplicar un zarpeo previo para asegurar una buena adherencia.

## MODO DE EMPLEO / PUESTA EN OBRA

- Mezclar el producto en la amasadora añadiendo de 3 a 3,5 litros de agua por saco (0,12 litros/Kg) hasta lograr una consistencia deseada.
- Aplicar el mortero sobre el soporte, extendiéndolo de manera compacta, uniforme y reglearlo hasta homogeneizar la superficie.
- Un vez endurecido, realizar el acabado deseado (raspado, fratasado, liso, gota, etc.).
- Realizar aplicaciones con espesores entre 10 y 20 mm. Para grosos superiores aplicar capas sucesivas de 15 mm.
- Nunca realizar espesores superiores a 40 mm.
- Respetar las juntas de dilatación, colocar malla en la unión entre diferentes soportes o encuentros con pilares, forjados, etc.
- Se recomienda realizar despieces de 2,5 m x 7 m aprox.
- No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C ni superior a 35° C.

## ALMACENAMIENTO

- El producto puede almacenarse en condiciones óptimas 12 meses, a partir de su fecha de fabricación, en su envase original y en lugar seco y ventilado. Evitar las heladas y la exposición directa al sol.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se realicen actividades en contacto con el producto antes de que se produzca el fraguado del mismo, se recomienda el uso de guantes, gafas y botas.
- Evitar el contacto prolongado de la piel con el producto.
- En el caso de proyección o salpicadura de producto en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y solicitar asistencia médica.
- En caso de trabajos en ambientes polvorientos, se recomienda el uso de mascarilla.
- Contiene Cromo (IV). Puede producir reacción alérgica. Esto puede ocurrir durante la manipulación en húmedo por contacto con la piel sin protección.

## SUMINISTRO

- En silos a granel de 20-22 m<sup>3</sup>
- En sacos de 25 Kg (Palet de 60 sacos = 1500 Kg)

## DATOS TÉCNICOS

Mortero seco fabricado según norma UNE EN 998-1

<b>Resistencia a compresión:</b>	3,5 a 7,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Densidad aparente en fresco:</b>	> 1.3 Kg/L
<b>Contenido en cloruros:</b>	> 0,01 %
<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b>	≤ μ 20
<b>Resistencia a la unión:</b>	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>
<b>Reacción frente al fuego:</b>	Clase A1
<b>Conductividad térmica:</b>	0,75-0,81 W/mK (valor tabulado)
<b>Absorción de agua (para hidrófugos W1):</b>	< 0,4 Kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
<b>Rendimiento recomendado:</b>	18 ± 2 Kg/m <sup>2</sup> cm

