



COLAKOR BASIC C1

Adhesivo cementoso de uso interior, para colocación de piezas de media y alta absorción en capa fina.

APLICACIONES

- Colocación en capa fina de piezas cerámicas de media y alta absorción (Grupo II o III), como gres, azulejo, baldosín, mosaico, etc.
- Los soportes deben ser enfoscados de mortero, tanto en revestimientos como en pavimentos.



| APLICACIÓN: INTERIOR | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|
| SOPORTE | | PIEZA DE REVESTIMIENTO | | |
| Muro / Pavimento | Tipo de soporte | Tipo de pieza | Tamaño de pieza | Absorción de pieza |
| Muro interior | Enfoscado de mortero | Cerámica. Gres. Azulejo. Gres esmaltado. Barro cocido. Baldosín catalán. Mosaico esmaltado. | Mediano, pequeño ≤ 35x35 cm ⁽¹⁾ (o superficie equivalente) | Media o alta Grupo II: 6% ≤ E ≤ 10% Grupo III: E ≥ 10% |
| Pavimento interior | Recrecido de mortero. Pavimento antiguo (terrazo) o irregular. | Cerámica. Gres. Azulejo. Gres esmaltado. Barro cocido. Baldosín catalán. Mosaico esmaltado. | Mediano, pequeño ≤ 40x40 cm ⁽¹⁾ (o superficie equivalente) | Media o alta Grupo II: 6% ≤ E ≤ 10% Grupo III: E ≥ 10% |

(1) Doble encolado para tamaños superiores y/o pesos superiores a 40 Kg/m².



GAMA

- Colores: Gris y blanco.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Añadir aproximadamente 6 litros de agua por cada saco de COLAKOR BASIC (C1).
- Amasar manualmente o con batidor eléctrico a velocidad lenta hasta conseguir una pasta homogénea libre de grumos.
- Dejar reposar durante 5 minutos antes de su utilización, y reamasar a continuación.
- El tiempo de utilización de COLAKOR BASIC (C1) es de aproximadamente 90 minutos desde su preparación.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y DE LA PIEZA

- El soporte debe estar limpio, seco, consistente, sano y plano, exento de polvo, restos de pinturas u otros materiales que perjudique la buena adherencia.
- El soporte deberá estar nivelado. Comprobar que las diferencias son inferiores a 5 mm, con regla de 2 metros.
- Comprobar la compatibilidad entre soporte y adhesivo.
- Debe aplicarse sobre soportes de morteros cementosos.
- Si se aplica directamente sobre ladrillo, deberá aplicarse un recocado de mortero o cemento cola de 5 mm, 48 horas antes de alicatar.
- No aplicar sobre soportes de yeso.
- Para piezas de baja absorción se recomienda utilizar COLAKOR PORCELÁNICO ó COLAKOR FLEX.
- La pieza debe estar limpia de polvo u otra suciedad. Se debe comprobar la planimetría de la pieza antes de ser colocada.

COLOCACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicar en capa fina mediante encolado simple (soporte) o doble encolado (soporte y pieza) con llana dentada.
- Se recomienda realizar paños pequeños de trabajo, para evitar exceder el tiempo abierto del producto, comprobando regularmente la pegajosidad del producto y la no formación de película superficial. En caso de formación de la película superficial se debe volver a pasar la llana.
- Colocar la pieza realizando presión sobre la misma, hasta aplastar los surcos.
- Respetar las juntas estructurales, perimetrales, intermedias y de colocación (mínimo de 1,5 mm en aplicación interior).
- Rellenar las juntas de colocación 24 horas después de la aplicación.
- Trabajar a temperaturas entre 5° y 35° C.

ALMACENAMIENTO

- El producto puede almacenarse en condiciones óptimas 12 meses, a partir de su fecha de fabricación, en su envase original y en lugar seco y ventilado. Evitar las heladas y la exposición directa al sol.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se realicen actividades en contacto con el producto antes de que se produzca el fraguado del mismo, se recomienda el uso de guantes, gafas y botas.
- Evitar el contacto prolongado de la piel con el producto.
- En el caso de proyección o salpicadura de producto en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y solicitar asistencia médica.
- En caso de trabajos en ambientes polvorientos, se recomienda el uso de mascarilla.
- Contiene Cromo (IV). Puede producir reacción alérgica. Esto puede ocurrir durante la manipulación en húmedo por contacto con la piel sin protección.

SUMINISTRO

- En sacos de 25 Kg (Palet de 60 sacos = 1500 Kg)

DATOS TÉCNICOS

Adhesivo cementoso para la colocación de baldosas con grado de absorción media-alta en suelos y paredes

NORMA UNE-EN 12004:2001

Adherencia inicial a 28 días: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
UNE-EN 1348:1997

Adherencia en agua: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
UNE-EN 1348:1997

Adherencia tras calor: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
UNE-EN 1348:1997

Adherencia tras hielo/deshielo: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
UNE-EN 1348:1997

Tiempo abierto 20 min: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
UNE-EN 1346:1997

APPLUS Lgai Technological Center N° exp.: 4013127



0099/CPD/A69/0049

